

POKYNY K ÚDRŽBE

FAREBNÝCH, OCHRANNÝCH A OKENNÝCH FÓLIÍ

- Tri až päť dní po aplikácii polepu **auto neumývajte a to ani ručne.**
- Na polepe sa v dobe odovzdania môžu vyskytnúť občasné bublinky, ktoré v závislosti na vonkajšiu teplotu (cca do mesiaca) samy zmiznú. **Nikdy ich neprepichujte a ani sa nesnažte inak odstrániť.**
- V prípade vyskytnutia problém či akejkolvek chyby **kontaktujte inštalčné stredisko WrapStyle.**
- **Dodržiujte pravidelné** garanční prohlídky.
- Pri ručnom umývaní **upozornite obsluhu** ako fóliu umývať a ošetrovať.
- Štruktúrované, matné alebo chrómové fólie však **vyžadujú špeciálnu údržbu.** Pre bližšie informácie o údržbe sa informujte na pobočkách WrapStyle.
- Ochranné fólie sa lepia na vodu doplnenú špeciálnym aplikátorom alebo gélom. Na polepe sa v dobe predania môžu vyskytovať občasné bublinky a miesta so zbytkom vody, prípadne aj mierne mliečny nádych alebo fľaky. **Je to bežný jav, nie chyba brániaca prevzatie automobilu.** Voda a občasné bublinky v závislosti na okolitú teplotu (cca za mesiac až dva) samy zmiznú, voda vyschne, fólia si "sadne", príľne a vypne sa. V zimných mesiacoch je nutné nechať vodu vyschnúť tak, aby nedošlo k zmrznutí a prípadnému poškodeniu fólie.
- Okenné fólie sa umývajú bežným spôsobom, použitím šampónu, vody a gumených stierok. Nepoužívajte riedidlá, rozpúšťadlá, agresívne chemické látky ani ostré a tvrdé predmety (skrutkovače, drôtenky, čistiaci piesok a pod.) **Po inštalácii okenných fólii, 48 hodín okná neumývajte a nestahujte.**
- V prípade použitia vysokotlakových čističov (vapky) sa musí dbať na zvýšenú opatrnosť, keďže sa jedná o samolepiacu fóliu a ak bol by vyvinutý príliš veľký tlak na fóliu, mohlo by prísť k poškodeniu alebo natrhnutiu, obzvlášť v zimných mesiacoch, kedy je fólia skrehnutá. **Vysokotlakové čističe používajte s maximálnou opatrnosťou a vysokotlakovú pištoľ držte ďalej od vozidla.**
- Mechanické umývanie a čistenie fólie **vykonávajte iba použitím** mäkkých uterákov, froté alebo uterákmi z mikrovlákná.
- Fóliu nesmiete utierať ani inak drhnúť pokiaľ je **vystavená priamemu slnečnému žiareniu alebo pokiaľ je fólia na karosérii horúca.**
- Fólie **nikdy strojovo neleštite, nebrúste, ani hrubo mechanicky nečistite.** Fólia tým stráca vzhľad a hrozí vytvorenie lesklých miest alebo škrabancov. Na údržbu používajte výhradne WrapStyle autokozmetiku, ktorú je možné zakúpiť na všetkých pobočkách WrapStyle.
- **Na údržbu používajte výhradne Wrapstyle autokozmetiku,** ktorú je možné zakúpiť na všetkých pobočkách Wrapstyle. Autokozmetika na laky obsahuje farbiva a iné agresívne chemikálie, ktoré môžu spôsobovať odfarbenie fólie, stratu jej lesku či iné neodstrániteľné poškodenie.
- Fóliu odporúčame ošetriť **minimálne raz za dva mesiace,** v prípade zhoršených klimatických podmienok aj častejšie.
- V prípade poškodenia fólie (škrabance, natrhnutia) je možné spraviť opravu na poškodenej časti tak, že sa poškodenej časť odreže a vlepí sa záplata alebo sa opraví celý diel, na ktorom sa poškodenie vyskytlo. **Obe metódy vyrieši daný problém.**
- **Životnosť fólie je rôzna:** metalické farby 2-4 roky, farebné 3-5 rokov, štruktúrované (carbon, brúsene fólie) 2-3 roky, chromové 1-2 roky, ochranné 5-10 rokov. Životnosť fólií je závislá na podmienkach a spôsobe používania vozidla, garážovanie, **pravidelné údržby a starostlivosti.**
- Odporúčaná doba používania fólie do jej odstránenia sú 3 roky. **Fólia má svoju životnosť a už po niekoľkých mesiacoch môže dôjsť k čiastočnej strate pigmentu.**
- Wrapstyle nepreberá záruku výrobcu fólie a **negarantuje stálosť farebnosti počas doby záručnej.**